

PRIVA-LITE® SWITCH P

NATYCHMIASTOWA KONTROLA PRYWATNOŚCI – WYSTARCZY JEDNO KLIKNIĘCIE

Szkło o zmiennej przezierności PRIVA-LITE® SWITCH P stworzone na miarę potrzeb Twoich projektów

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA:

- Hoteli – dodatkowy komfort dla gości, wyższa wartość pokoiów hotelowych
- Szpitali – higiena, bezpieczeństwo i prywatność dla pacjentów i personelu (oddziały intensywnej opieki medycznej, sale operacyjne, pokoje lekarskie, pokoje pacjentów)
- Biur – komfort, prywatność na żądanie i bezpieczeństwo pracowników (ścianki działowe, sale konferencyjne)
- Producentów OEM – zróżnicowana oferta (drzwi, bramy, okna, chłodziarki), wyższy standard wyrobu

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wysoka jakość i wyjątkowa trwałość wyrobu (odporność na wilgoć i wysoką temperaturę) potwierdzona w procesie certyfikacji Saint-Gobain
- Natychmiastowe bezgłośnie przejście ze stanu nieprzeziernego do przezroczystego
- Korzystny poziom zamglenia
- Wysoki poziom przepuszczalności światła w obu stanach
- Niskie zużycie energii
- Ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV (szkło zatrzymuje ponad 99% promieniowania UV)
- Klasa bezpieczeństwa 1B1 według normy EN 12600
- Kompleksowa oferta



ATRAKCYJNA CENA
BARDZO DOBRY
STOSUNEK WYMIARÓW
DO PARAMETRÓW



PRODUKT OPARTY
NA KNOW-HOW
SAINT-GOBAIN



KRÓTKIE TERMINY
DOSTAWY



OBSŁUGA
BEZPOŚREDNIO
Z ZAKŁADU
PRODUKCYJNEGO



PRIVA-LITE® SWITCH P
SZKŁO O ZMIENNEJ PRZEZIERNOŚCI STWORZONE
NA MIARĘ POTRZEB TWOICH PROJEKTÓW

PARAMETRY UŻYTKOWE

Skład: PRIVA-LITE® SWITCH P Diamant 55.4 (12mm)

WYMIARY I TEMPERATURY:

	PRIVA-LITE® SWITCH P
WIELKOŚĆ MIN.	200x300
WIELKOŚĆ MAX.	1500x3500 lub 1000x3750
TEMPERATURA MIN.	-20°C
TEMPERATURA MAX.	+70°C

PARAMETRY SPEKTROFOTOMETRYCZNE*:

	WŁ.	WYŁ.
PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA	82%	68%
ZAMGLENIE	6%	98%

* Dane spektrofotometryczne podane są z tolerancją +/- 2%. Dane według wyników badań przeprowadzonych przez SG Research Institute.

PARAMETRY TECHNICZNE:

	PRIVA-LITE® SWITCH P
NAPIĘCIE ROBOCZE	45 VAC (50 Hz)
BEZPIECZEŃSTWO	PRIVA-LITE® SWITCH P 55.4 1B1 według normy EN 12600
KLASA OCHRONNOŚCI (według IEC)	I
CERTYFIKACJA	CE



ODPORNOŚĆ
NA WYSOKIE
TEMPERATURY
I WILGOĆ



PROFESJONALNA
DOKUMENTACJA
I CERTYFIKATY



KORZYSTNY POZIOM
ZAMGLENIA



BEZPIECZEŃSTWO

SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS
Glassolutions Polska • ul. Przejazdowa 22b • 05-800 Pruszków
www.saint-gobain-building-glass.pl • www.privalite.com • bgp@saint-gobain.com






SAINT-GOBAIN



PRIVA-LITE® SWITCH P


SAINT-GOBAIN



PRIVA-LITE® SWITCH P